

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-169919

(43)Date of publication of application : 30.06.1997

(51)Int.Cl.

C09B 45/14
C07F 11/00
C07F 15/02
C09D 5/46
G03G 9/097

(21)Application number : 08-297341

(71)Applicant : ORIENT CHEM IND LTD

(22)Date of filing : 17.10.1996

(72)Inventor : SUGATA KAZUAKI
SUGAWARA SHUJI
YAMANAKA SHUNICHIRO
TSURUHARA TORU
YASUMATSU MASASHI

(30)Priority


Priority number : 07297414 Priority date : 20.10.1995 Priority country : JP

(54) MONOAZO METAL COMPOUND AND ITS RELATED TECHNIQUE


(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject compound excellent in charge-controlling and increasing characteristics, heat resistance, light resistance, dispersibility in resins, charge characteristic-retaining stability, etc., and useful for toners for electrostatic charge development, etc.

SOLUTION: Three molecules of a compound of formula I (R1 to R10 are H, a halogen, nitro, a 1-10C (halogenated) alkyl, a (substituted) aryl, a (nucleus-substituted) aralkyl, a group of the formula: -SO₂N(R11)₂ [R11 is H, a lower alkyl, a (nucleus-substituted) aryl, a (nucleus-substituted) aralkyl], a group of the formula: -N(R12)₂ (R12 is R11, an acyl), a group of the formula: -CONH(R13) (R13 is R11); two or more of R1 to R10 may be combined with each other to form an aromatic ring or an alicyclic ring] or a compound of formula II (R21 to R28 are each a group of R1 to R10) are coordinated with two metal atoms to form a compound of the formula: D3 (Met)₂ (D3 is the compound of formula I or II; Met is a metal atom such as Cr, Fe, Al, Co or Ni).



I



II

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 27.03.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-169919

(43)公開日 平成9年(1997)6月30日

(51)Int.Cl. ⁴	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 B 45/14			C 0 9 B 45/14	A
C 0 7 F 11/00		9450-4H	C 0 7 F 11/00	A
15/02		9450-4H	15/02	
C 0 9 D 5/46	P N B		C 0 9 D 5/46	P N B
G 0 3 G 9/097			G 0 3 G 9/08	3 4 6
審査請求 未請求 請求項の数11 F D (全 19 頁)				

(21)出願番号 特願平8-297341

(22)出願日 平成8年(1996)10月17日

(31)優先権主張番号 特願平7-297414

(32)優先日 平7(1995)10月20日

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000103895

オリエント化学工業株式会社

大阪府大阪市旭区新森1丁目7番14号

(72)発明者 須方 一明

寝屋川市讃良東町8番1号 オリエント化学工業株式会社研究所内

(72)発明者 菅原 修治

寝屋川市讃良東町8番1号 オリエント化学工業株式会社研究所内

(72)発明者 山中 俊一郎

寝屋川市讃良東町8番1号 オリエント化学工業株式会社研究所内

(74)代理人 弁理士 高良 尚志

最終頁に続く


(54)【発明の名称】 モノアゾ金属化合物及びその関連技術

(57)【要約】

【課題】 荷電制御・増強特性、耐熱性・耐光性に優れた金属化合物を有効成分とし、樹脂に対する分散性が良好で、耐環境性、保存安定性、耐久性に優れ、トナーの定着性やオフセット特性を害さない。


【解決手段】

【化1】



又は

【化2】



$R^{1\ 0}$: 水素、ハロゲン、ニトロ、 C_{1-20} アルキル・ハロアルキル、アリール、アラルキル、 $-SO_2 N(R^{1\ 1})_2$ [$R^{1\ 1}$: 水素、低級アルキル、アリール、アラルキル]、 $-N(R^{1\ 2})_2$ [水素、低級アルキル、アリール、アラルキル又はアシル]、 $-CONH(R^{1\ 3})$ [$R^{1\ 3}$: 水素、低級アルキル、アリール、アラルキル] ; 2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。

3又は6分子が、金属原子2又は4原子に配位してなるモノアゾ金属化合物。 $(R^1 - R^{1\ 0} \cdot R^{2\ 1} -$

1


【特許請求の範囲】

【請求項1】下記式〔II〕又は式〔III〕で表わされる金属化可能な2つの-OHを有するモノアゾ化合物3分子が、金属原子(Met) 2原子に配位してなる、


$D_2(\text{Met})_2 \cdots \cdots [I]$

で表わされるモノアゾ金属化合物。(式〔I〕中、Dは、モノアゾ化合物に基づく配位子を示す。)

【化1】




(式〔II〕中、 $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9$ 及び R^{10} は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、ニトロ*



(式〔III〕中、 $R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{15}, R^{16}, R^{17}$ 及び R^{18} は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、ニトロ基、炭素数1乃至20のアルキル基若しくはハロアルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、 $-\text{SO}_2\text{N}(R^{19})_2$ 〔2つの R^{19} は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕、 $-\text{N}(R^{20})_2$ 〔2つの R^{20} は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕、又は $-\text{CONH}(R^{21})$ 〔 R^{21} は、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕を示す。 R^{11} 乃至 R^{18} は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。)

【請求項2】請求項1記載のモノアゾ金属化合物において、式〔II〕又は式〔III〕で表わされる金属化可能な2つの-OHを有するモノアゾ化合物6分子が、金属原子(Met) 4原子に配位してなる、

$D_4(\text{Met})_4 \cdots \cdots [IV]$



【化5】

50

2

*基、炭素数1乃至20のアルキル基若しくはハロアルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、 $-\text{SO}_2\text{N}(R^{11})_2$ 〔2つの R^{11} は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕、 $-\text{N}(R^{12})_2$ 〔2つの R^{12} は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕、又は $-\text{CONH}(R^{13})$ 〔 R^{13} は、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕を示す。 R^{14} 乃至 R^{18} は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。)


【化2】

.....[III]

※で表わされるモノアゾ金属化合物。(式〔IV〕中、Dは、モノアゾ化合物に基づく配位子を示す。)

【請求項3】 R^1 が水素又は下記式〔V〕で表わされるアミド基である請求項1又は2記載のモノアゾ金属化合物。

【化3】





(式〔V〕中、 $(R^{14})_{0-2}$ は0乃至2個の置換基を意味し、 R^{14} は、ハロゲン、低級アルキル基、又は低級アルコキシ基を示す。)

【請求項4】金属原子(Met) が3価のクロム又は3価の鉄である請求項1、2又は3記載のモノアゾ金属化合物。


【請求項5】下記式〔VI〕で表わされるモノアゾ金属化合物、下記式〔VII〕で表わされるモノアゾ金属化合物、及び下記式〔VIII〕で表わされるモノアゾ金属化合物よりなる群から選ばれた2又は3のモノアゾ金属化合物からなる組成物。

【化4】





【化6】




(式【VI】、【VII】及び【VIII】中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 及び R^{10} は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、ニトロ基、炭素数1乃至20のアルキル基若しくはハロアルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、 $-\text{SO}_2$ $\text{N}(\text{R}^{11})_2$ 〔2つの R^{11} は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕、 $-\text{N}(\text{R}^{12})_2$ 〔2つの R^{12} は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、又はアシル基を示す。〕、又は $-\text{CONH}(\text{R}^{13})$ 〔 R^{13} は、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。〕を示す。 R^1 乃至 R^{10} は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。式【VIII】中、 A^+ は、カチオ*

*ンを示す。)

【請求項6】 R^5 が水素又は下記式【V】で表わされるアミド基である請求項5記載の組成物。


【化7】




(式【V】中、 $(\text{R}^{14})_{0-2}$ は0乃至2個の置換基を意味し、 R^{14} は、ハロゲン、低級アルキル基、又は低級アルコキシ基を示す。)

【請求項7】下記式【IX】で表わされるモノアゾ金属化合物、下記式【X】で表わされるモノアゾ金属化合物、及び下記式【XI】で表わされるモノアゾ金属化合物よりなる群から選ばれた2又は3のモノアゾ金属化合物からなる組成物。


【化8】



【化9】



【化10】



(式 [IX]、[X] 及び [XI] 中、 $R^{1'}$ 、 $R^{2'}$ 、 $R^{3'}$ 、 $R^{4'}$ 、 $R^{5'}$ 、 $R^{6'}$ 、 $R^{7'}$ 及び $R^{8'}$ は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、ニトロ基、炭素数 1 乃至 20 のアルキル基若しくはハロアルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、 $-\text{SO}_2\text{N}(R^{9'})$ 、[2つの $R^{9'}$ は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。]、 $-\text{N}(R^{10'})$ 、[2つの $R^{10'}$ は、互いに同一であっても異なってもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、又はアシル基を示す。]、又は $-\text{CONH}(R^{11'})$ [$R^{11'}$ は、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。]を示す。 $R^{1'}$ 乃至 $R^{8'}$ は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。式 [XI] 中、 A^+ は、カチオンを示す。)

【請求項8】静電荷像現像用トナーの帯電性を制御又は安定化させるための荷電制御剤であって、請求項1、2、3若しくは4記載のモノアゾ金属化合物又は請求項5、6若しくは7記載の組成物を有効成分とする荷電制御剤。

【請求項9】静電塗装用粉体塗料の帯電量を制御又は増強するための荷電増強剤であって、請求項1、2、3若しくは4記載のモノアゾ金属化合物又は請求項5、6若しくは7記載の組成物を有効成分とする荷電増強剤。

【請求項10】請求項8記載の荷電制御剤並びに着色剤及び樹脂を備えてなる静電荷像現像用トナー。

【請求項11】請求項9記載の荷電増強剤及び樹脂を備えてなる静電塗装用粉体塗料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、モノアゾ金属化合物、モノアゾ金属化合物からなる組成物、静電荷像現像用トナー及びそのトナーの帯電量を制御または安定化するための荷電制御剤、並びに静電塗装用粉体塗料及びその粉体塗料の帯電を増強するための荷電増強剤に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】電子写真法を利用した複写機、プリンター等においては、無機または有機光導電材料を含有する感光層を備えた感光体上に形成された静電潜像を現像するために、着色剤、定

着用の樹脂等を備えた種々のトナーが用いられている。

【0003】このようなトナーの帯電性は、静電潜像を現像するこのシステムにおいては特に重要な因子である。そこでトナーの帯電量を適切に制御または安定化するために、トナー中に正電荷又は負電荷付与性の荷電制御剤が加えられることが多い。従来実用化されている荷電制御剤のうち、トナーに正電荷を付与するものとしては、ニグロシン系染料やトリアリールメタン系染料のような塩基性染料、及び4級アンモニウム塩等の電子供与性物質を挙げることができ、トナーに負電荷を付与するものとしては、モノアゾ染料の2:1型金属錯塩染料、及びアルキルサリチル酸等の芳香族オキシカルボン酸の金属錯体を挙げることができる。

【0004】しかしながら、荷電制御剤として用いられるアゾ染料構造の金属錯体の多くは、一般に安定性に乏しく、例えば、機械的な摩擦や衝撃、温度や湿度条件の変化、電気的衝撃、光照射等により、分解又は変化して所期の荷電制御性が失われ易い。また、実用レベルの帯電付与性を有するものであっても電荷の安定性に問題があったり、製造方法等の違いにより荷電制御効果を持たない不純化学物質を含むことが多く、品質の安定性及び信頼性等の諸問題を残していた。

【0005】また、静電粉体塗料において、塗着効率を向上させるため、従来から静電荷像現像用トナーの電荷を制御または増強するために使用されていた荷電制御剤の適用が検討されてきた。


【0006】このような試みとしては、アジン系染料の樹脂重合物を含む静電粉体塗料（特開昭60-67563号）、含金属錯塩化合物のような電荷増強剤を含有する静電塗装用樹脂粉体組成物（特開昭63-75077号）、荷電制御又は増強剤として第四級アンモニウム塩を含有する粉体塗料組成物（特開平2-212563号）等を挙げることができる。

【0007】しかしながら、これらの静電粉体塗料は、環境に対する安定性の点、及び、粉体塗装時に受ける高熱に対する耐熱性及び耐久性の点で、一層の向上が望まれている。

【0008】このような問題を解決し得る荷電制御又は増強剤としては、例えば下記構造のモノアゾ染料の金属錯塩化合物が知られている。

【0009】

【化11】




(上記各式中、Aは、H、アルカリ金属、アミン等を示す。)

このようなクロム錯塩染料は、モノアゾ染料2分子が3価クロム原子1個に配位した、所謂2:1型アゾ含金属錯塩染料であり、帯電特性の安定性や信頼性について改善する余地があった。

【0010】本発明は、従来技術に存した上記のような課題に鑑み行なわれたものであって、その目的とするところは、荷電制御又は増強特性、並びに耐熱性及び耐光性に優れた新規化学構造の金属化合物；その金属化合物を有効成分とし、樹脂に対する分散性が良好で、耐環境性（温度や湿度の変化に対する荷電制御又は増強特性の安定性）、保存安定性（荷電制御又は増強特性の経時的安定性）、及び耐久性（多数回繰返し使用された場合の荷電制御又は増強特性の安定性）に優れ、トナーに用いられた場合のトナーの定着性やオフセット特性に悪影響を与えない荷電制御又は増強剤；並びに品質が安定し、信頼性の高い静電荷像現像用トナー及び静電塗装用粉体塗料を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明のモノアゾ金属化合物は、下記式【II】又は式【III】で表わされる金属化*



(式【III】中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷及びR⁸は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、ニトロ基、炭素数1乃至20のアルキル基若しくはハロアルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、-SO₂N(R⁹)、[2つのR⁹は、互いに同一であっても異なっていてもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。]、-N(R¹⁰)、[2つのR¹⁰は、互いに同一であっても異なっていてもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、又はアシル基を示す。]、又は-CONH(R

10

30

40


50

8

*可能な2つの-OHを有するモノアゾ化合物3分子が、金属原子(Met) 2原子に配位してなるものであって、D₃(Met)₂、……【I】で表わされる。(式【I】中、Dは、モノアゾ化合物に基づく配位子を示す。)

【0012】

【化12】



……【II】

(式【II】中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、ニトロ基、炭素数1乃至20のアルキル基若しくはハロアルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、-SO₂N(R¹¹)、[2つのR¹¹は、互いに同一であっても異なっていてもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。]、-N(R¹²)、[2つのR¹²は、互いに同一であっても異なっていてもよく、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、核置換されていてもよいアラルキル基、又はアシル基を示す。]、又は-CONH(R¹³) [R¹³は、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。]を示す。R¹乃至R⁹は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。)

【0013】

【化13】

……【III】

11) [R¹¹は、水素、低級アルキル基、核置換されていてもよいアリール基、又は核置換されていてもよいアラルキル基を示す。]を示す。R¹乃至R⁹は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。)


本発明の別のモノアゾ金属化合物は、上記式【II】又は式【III】で表わされる金属化可能な2つの-OHを有するモノアゾ化合物6分子が、金属原子(Met) 4原子に配位してなるものであって、D₆(Met)₄、……【IV】で表わされる。(式【IV】中、Dは、モノアゾ化合物に基づく配位子を示す。)

本発明の組成物は、下記式 [VI] で表わされるモノアゾ金属化合物、下記式 [VII] で表わされるモノアゾ金属化合物、及び下記式 [VIII] で表わされるモノアゾ金属化合物よりなる群から選ばれた2又は3のモノアゾ金属化合物*

*物からなる。


【0014】

【化14】




【0015】

※ ※ 【化15】



【0016】

★ ★ 【化16】




(式 [VI]、[VII] 及び [VIII] 中、 R^1 乃至 R^9 は上記と同意義であり、 R^1 乃至 R^9 は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。式 [VIII] 中、 A^+ は、カチオンを示す。)

☆属化合物、及び下記式 [XI] で表わされるモノアゾ金属化合物よりなる群から選ばれた2又は3のモノアゾ金属化合物からなる。

30 【0017】


【化17】

本発明の別の組成物は、下記式 [IX] で表わされるモノアゾ金属化合物、下記式 [X] で表わされるモノアゾ金属




【0018】

◆ ◆ 【化18】



【0019】

【化19】



(式 [IX]、[X] 及び [XI] 中、 R^{11} 乃至 R^8 は上記と同意義であり、 R^1 乃至 R^9 は、それらのうち2以上が互いに連結して芳香族環又は脂肪族環を形成していてもよい。式 [XI] 中、 A^+ は、カチオンを示す。)

式 [VI] 又は式 [IX] で表わされるモノアゾ金属化合物は、式 [I] ($D_2(\text{Met})_2$) で表わされるモノアゾ金属化合物と同義であり、式 [VII] 又は式 [X] で表わされるモノアゾ金属化合物は、式 [IV] ($D_2(\text{Met})_2$) で表わされるモノアゾ金属化合物と同義である。また、式 [VIII] 又は式 [XI] で表わされるモノアゾ金属化合物は、 $[D_2(\text{Met})] \cdot A^+ \cdots [XII]$

で表わされるモノアゾ金属化合物と同義である。(式 [XII] 中、 D はモノアゾ化合物に基づく配位子を示し、 A^+ は、カチオンを示す。)

上記各モノアゾ金属化合物における金属原子(Met)の具体例としては、クロム、鉄、アルミニウム等の3価の金属のほか、コバルト、ニッケル等を挙げることができる。好ましくは、3価のクロム、3価の鉄、及び3価のアルミニウムである。

【0020】上記各モノアゾ金属化合物における各置換基 R^1 乃至 R^9 並びに R^{11} 乃至 R^8 としては、水素

[H]; Cl、Br、I、F等のハロゲン; ニトロ基; メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*is*-*o*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、*n*-オクチル、*tert*-オクチル、2-エチルヘキシル、*n*-デシル、ドデシル等の炭素数1乃至20のアルキル基若しくはハロアルキル基、好ましくは炭素数1乃至12のアルキル基若しくはトリフルオロメチル基等のハロアルキル基; ベンジル、低級アルキル置換ベンジル(本明細書中、低級アルキルとは、炭素数1乃至4のアルキルを言う。)、フェニルエチル、フェニルプロピル、ナフチルメチル、ナフチルエチル等のアラルキル基(低級アルキル基等により核置換されたものを含む); フェニル、ナフチル、低級アルキル置換フェニル、低級アルキル置換ナフチル、ハロゲン化フェニル、ハロゲン化ナフチル等のアリール基(低級アルキル基やハロゲンにより核置換されたものを含む); $-\text{SO}_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{SO}_2\text{N}(\text{アルキル})_2$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}$ (フェニル)、 $-\text{SO}_2\text{NH}$ (ベンジル)等の $-\text{SO}_2\text{N}(\text{R}^{11})_2$ 及び $-\text{SO}_2\text{N}(\text{R}^{12})_2$ [R^{11} 、 R^{12} が、水素、低級アルキル基、アリール基(低級アルキル基やハロゲンにより核置換されたものを含む)、又はアラルキル基(低級アルキル基等により核置換されたものを含む)であるもの。]; $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{N}(\text{アルキル})_2$ 、 $-\text{NH}(\text{フェニル})$ 、 $-\text{NH}(\text{ベンジル})$ 、 $-\text{N}(\text{アセチル})$ 等の $-\text{N}(\text{R}^{11})_2$ 及び $-\text{N}(\text{R}^{12})_2$ [R^{11} 、 R^{12}

が、水素、低級アルキル基、アリール基(低級アルキル基やハロゲンにより核置換されたものを含む)、アラルキル基(低級アルキル基等により核置換されたものを含む)、又はアシル基であるもの。]; $-\text{CONH}_2$ 、 $-\text{CONH}(\text{アルキル})$ 、 $-\text{CONH}(\text{フェニル})$ 、 $-\text{CONH}(\text{ベンジル})$ 等の $-\text{CONH}(\text{R}^{13})$ 及び $-\text{CONH}(\text{R}^{14})$ [R^{13} 、 R^{14} が、水素、低級アルキル基、アリール基(低級アルキル基やハロゲンにより核置換されたものを含む)、又はアラルキル基(低級アルキル基等により核置換されたものを含む)であるもの。]などを例示することができる。


【0021】上記 R^1 乃至 R^9 については、そのうち1個又は2個がCl又はニトロ基である(2個の場合、互いに同一であっても異なってもよい。)ものが好ましい。

20 帯電付与効果が良好であるからである。 R^{11} 乃至 R^{12} についても同様である。

【0022】上記 R^1 及び R^{11} については、水素[H]又は下記式[V]で表わされるアミド基が好ましい。

【0023】

【化20】



30 (式[V]中、 $(\text{R}^{14})_{0-2}$ は0乃至2個の置換基を意味し、 R^{14} は、Cl、Br、I、F等のハロゲン、メチル、エチル等の低級アルキル基、又はメトキシ、エトキシ等の炭素数1乃至4のアルコキシ基を示す。)

上記 R^1 乃至 R^9 並びに R^{11} 乃至 R^{12} については、水素[H]; Cl、Br、I、F等のハロゲン; メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、アミル、オクチル、*tert*-オクチル、ドデシル等の炭素数1乃至12のアルキル基又はハロアルキル基; $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{N}(\text{アルキル})_2$ 、 $-\text{NH}(\text{フェニル})$ 、 $-\text{NH}(\text{ベンジル})$ 、 $-\text{NH}(\text{アセチル})$ 、 $-\text{NH}(\text{ベンゾイル})$ 等の $-\text{N}(\text{R}^{11})_2$ 及び $-\text{N}(\text{R}^{12})_2$ が好ましい。より好ましくは、 R^1 乃至 R^9 、又は R^{11} 乃至 R^{12} が、全て水素[H]であるもの、或は、 R^1 乃至 R^9 のうち1個又は2個がハロゲン、アルキル又は $-\text{N}(\text{R}^{11})_2$ である(2個の場合、互いに同一であっても異なってもよい。)もの、並びに、 R^{11} 乃至 R^{12} のうち1個又は2個がハロゲン、アルキル又は $-\text{N}(\text{R}^{11})_2$ である(2個の場合、互いに同一であっても異なってもよい。)ものである。


50 【0024】式[VII]、[XI]及び[XII]における A^+ としては、 H^+ 、アルカリ金属イオン、 NH_4^+ 、有機アミンの

アンモニウム等のカチオンを例示することができる。

【0025】上記各モノアゾ金属化合物における配位子Dに対応するモノアゾ化合物として、下記のモノアゾ化合物例(1)乃至(19)を例示することができるが、これらに限定されるものではない。

【0026】

【化21】




... (1)

10

*【0027】


【化22】



... (2)

【0028】


【化23】



... (3)

【0029】


※ ※【化24】



... (4)

【0030】


★ ★【化25】



... (5)

【0031】


☆30☆【化26】



... (6)

【0032】


◆ ◆【化27】



... (7)

【0033】

* *【化28】



... (8)

【0034】


【化29】

(9)

特開平9-169919

15


16



... (9)

[0035]


* * 【化30】



... (10)

[0036]


※ ※ 【化31】



... (11)

[0037]


★ ★ 【化32】



... (12)

[0038]


☆ ☆ 【化33】



... (13)

[0039]


◆ ◆ 【化34】



... (14)

[0040]


* * 【化35】



... (15)

[0041]


※ ※ 【化36】



... (16)

[0042]


【化37】



... (17)

【0043】


* * 【化38】



... (18)

【0044】


※ ※ 【化39】



... (19)

【0045】

★ ★ 【化40】



... (20)

式〔II〕又は式〔III〕で示される金属化可能なモノアゾ化合物は、ジアゾ化カップリング反応により得ることができる。

【0046】本発明のモノアゾ金属化合物及び本発明の組成物は、式〔II〕又は式〔III〕で示される金属化可能なモノアゾ化合物を、水および／または有機溶媒中（好ましくは有機溶媒中）で金属化剤と反応させることにより得ることができる。

【0047】一般に、有機溶媒中での反応生成物は、適当量の水に分散させ、析出物を濾取して水洗し、乾燥させることにより取り出すことができる。

【0048】前記金属化反応に用いる有機溶媒の例としては、メタノール、エタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル（モノグリウム）、ジエチレングリコールジメチルエーテル（ジグリウム）、エチレングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル（トリグリウム）、テトラエチレングリコールジメチルエーテル（テトラグリウム）、エチレングリコール、プロピレングリコール等の、アルコール系、エーテル系、及びグリコール系有機溶媒；N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスホキシド等の非プロトン性極性溶媒などの、水に可溶な有機溶媒を挙げることができる。好ましいものは、エチレングリコールモノメチルエーテル（メチルセロソルブ）、エ

チレングリコールモノエチルエーテル（エチルセロソルブ）、エチレングリコールである。

【0049】この有機溶媒の使用量は、特に限定されるものではないが、前記配位子として用いるモノアゾ化合物（染料）に対して重量比で2乃至5倍量である。

【0050】前記金属化剤として好適なものの例としては、蟻酸クロム、硫酸クロム、塩化クロム、及び硝酸クロム等のクロム化合物；塩化第二鉄、硫酸第二鉄、硝酸第二鉄等の鉄化合物；硫酸アルミニウム、塩基性酢酸アルミニウム等のアルミニウム化合物が挙げられる。

【0051】金属化剤は、一般に、配位子となるモノアゾ染料1モルに対して、1/3乃至2原子当量、好ましくは1/2乃至2/3原子当量が用いられる。

【0052】生成物の単離は、種々のクロマト分離を試みたが困難であった。そこで、本発明のモノアゾ金属化合物の確認は、分子イオンピークのみを強く示すことが知られているFD-MS法で行なった。

【0053】一般に、前記金属化反応により得られる生成物は、その主な成分として、式〔I〕（ $D_3(Met)_2$ ）で表わされる3：2型モノアゾ金属化合物と、式〔IV〕（ $D_2(Met)_4$ ）で表わされる6：4型モノアゾ金属化合物を含むが、少量生成物として、式〔XII〕（ $[D_2(Met)_2]^+ \cdot A^-$ ）で表わされる2：1型モノアゾ金属化合物等を含むことが、FD-MSスペクトル分析により確認された。

【0054】FD法（Field Desorption）-MS法はソフトなイオン化法であるため、フラグメンテーション

30

40

50


を起こしにくく、そのため単純なスペクトルを与え、分子イオンピークのみを強く示すことが知られている。

〔土屋ら“質量分析法の新展開”現代化学増刊15(1989)、東京化学同人出版、水野 科学と工業 64, 578, 507(1990)、水野ら 科学と工業 66, 569, (1992)〕。

【0055】本発明の式〔I〕($D_3(Met)_2$)で表わされる3:2型モノアゾ金属化合物、及び式〔IV〕($D_6(Met)_4$)で表わされる6:4型モノアゾ金属化合物は、化学構造としてそれぞれ下記(i)又は(ii)、及び、(iii)又は(iv)のような分子モデルで表わすことができる。これらの分子モデルは、FD-MSスペクトル分析による分子量に基づく推定構造ではあるが、分子軌道理論による化学結合解析により、結合可能であることが確認された。

【0056】


〔化41〕



...(i)

【0057】


〔化42〕



...(ii)

*【0058】

〔化43〕




...(iii)

10

【0059】

〔化44〕



...(iv)


20

式〔I〕($D_3(Met)_2$)及び式〔IV〕($D_6(Met)_4$)で表わされる本発明のモノアゾ金属化合物例としては、下記(a)乃至(h)を挙げることができる。これらの化合物例の分子量における幅は、C1の同位体を考慮したものである。

【0060】

〔化45〕

*




分子量:

$[\text{C}_{60}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_2\text{Cl}_3\text{Cr}_2] = 992-998$

【0061】

※ ※〔化46〕




分子量:

$[\text{C}_{60}\text{H}_{27}\text{N}_3\text{O}_2\text{Cr}_2] = 1025$

【0062】

★40★〔化47〕




分子量:

$[\text{C}_{60}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_2\text{Cr}_2] = 1157$


【0063】

〔化48〕




【0064】

* * 【化49】




【0065】

* * 【化50】




【0066】

★ ★ 【化51】



【0067】

☆ ☆ 【化52】



本発明の荷電制御剤は、静電荷像現像用トナーの帯電性を制御又は安定化させるための荷電制御剤であって、前記本発明のモノアゾ金属化合物又は前記本発明の組成物を有効成分とする。

【0068】また、本発明の静電荷像現像用トナーは、この本発明の荷電制御剤並びに着色剤及び樹脂を備えてなる。荷電制御剤は、例えば本発明のモノアゾ金属化合物の1種のみからなるものであってもよく、複数種を含むものである。また、本発明の静電荷像現像用トナーは、この本発明の荷電増強剤及び樹脂を備えてなる。

【0069】本発明の荷電増強剤は、静電塗装用粉体塗料の帯電量を制御又は増強するための荷電増強剤であって、前記本発明のモノアゾ金属化合物又は前記本発明の組成物を有効成分とする。

【0070】また、本発明の静電塗装用粉体塗料は、この本発明の荷電増強剤及び樹脂を備えてなる。

【0071】本発明の静電荷像現像用トナー及び静電塗装用粉体塗料においては、着色剤として種々の染料や顔料を用いることができる。その具体例としては、キノフタロンイエロー、イソインドリノンイエロー、ベリノンオレンジ、ベリノンレッド、ベリレンマルーン、ローダミン6Gレーキ、キナクリドンレッド、アンスアンスロ

30 ンレッド、ローズベンガル、銅フタロシアニンブルー、銅フタロシアニングリーン、及びジケトピロロピロール系顔料等の有機顔料；カーボンブラック、チタンホワイト、チタンイエロー、群青、コバルトブルー、ベンガラ、アルミニウム粉、及びブロンズ等の無機顔料及び金属粉などを挙げることができる。

【0072】本発明のトナー及び粉体塗料に用いられる樹脂の例としては、次のようなものを挙げることができる。すなわち、トナー用樹脂としては、スチレン樹脂、スチレン-アクリル樹脂、スチレン-ブタジエン樹脂、スチレン-マレイン酸樹脂、スチレン-ビニルメチルエーテル樹脂、スチレン-メタアクリル酸エステル共重合体、ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂等の熱可塑性樹脂；塗料用樹脂としては、アクリル系、ポリオレフィン系、ポリエステル系、又はポリアミド系等の熱可塑性樹脂、並びに、フェノール系、エポキシ系、ポリエステル系等の熱硬化性樹脂である。

【0073】これらの樹脂は、単独で或は数種をブレンドして用いることができる。

【0074】本発明の静電荷像現像用トナー及び静電塗装用粉体塗料は、荷電制御剤又は荷電増強剤として、前

記本発明のモノアゾ金属化合物又は前記本発明の組成物を、樹脂100重量部に対して0.1乃至10重量部配合されたものとするのが望ましい。荷電制御又は増強剤のより好ましい配合量は、樹脂100重量部に対し0.5乃至5重量部である。

【0075】本発明の静電荷像現像用トナーは、例えば次のように製造される。

【0076】すなわち、上記のような樹脂、着色剤（好ましくはカーボンブラック）、及び本発明の荷電制御剤、並びに、必要に応じ、磁性材料、流動化剤、離型剤等を、ボールミル等の混合機により十分混合した後、加熱ロール、ニーダー、エクストルーダー等の熱混練機を用いて熔融混練する。熔融混練されたもの冷却固化させた後、粉碎及び分級することにより、例えば平均粒径5乃至20 μ mのトナーを得ることができる。

【0077】また、トナー用の結着樹脂溶液中に他の材料を分散した後、噴霧乾燥することによりトナーを製造する方法や、トナー用の結着樹脂を構成すべき単量体に所定材料を混合して乳化懸濁液と、その後重合させてトナーを得る重合法トナー製造法等を応用することができる。

【0078】本発明のトナーを2成分現像剤として用いる場合には、本発明のトナーをキャリア粉と混合して用い、2成分磁気ブラシ現像法等により現像することができる。

【0079】キャリアとしては、公知のものが全て使用可能である。例示するならば、粒径50乃至200 μ m程度の鉄粉、ニッケル粉、フェライト粉及びガラスビーズ等、並びに、これらの表面をアクリル酸エステル共重合体、スチレン-アクリル酸エステル共重合体、スチレン-メタクリル酸エステル共重合体、シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、フッ化エチレン系樹脂等でコーティングしたものなどを挙げることができる。

【0080】本発明のトナーを1成分現像剤として用いる場合には、上記のようにしてトナーを製造する際に、例えば鉄粉、ニッケル粉、フェライト粉等の強磁性材料製の微粉体を適量添加分散させて用いることができる。この場合の現像法の例としては、接触現像法、ジャンピング現像法等を挙げることができる。

【0081】また、本発明の静電塗装用粉体塗料は、例えば顔料を含有することにより着色されると共に、チタンホワイト、タルク、カオリン、シリカ、アルミナ、炭酸カルシウム、硫酸アルミニウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化チタン、リン酸カルシウム等の充填剤を含有していてもよい。

【0082】本発明の静電塗装用粉体塗料による塗装は、コロナ印荷方式、摩擦帯電方式、ハイブリッド方式等の、一般的な静電粉体塗装法を用いて行うことができ、①塗膜欠陥のない厚膜を形成することができる ②塗膜の性能を向上させることができる ③塗装時の塗装

損失がない等の、粉体塗料の特徴を効果的に発揮させることができる。

【0083】

【発明の効果】本発明のモノアゾ金属化合物及びモノアゾ金属化合物からなる組成物は、その化学結合特性によって、耐熱性及び耐光性に優れる。

【0084】本発明のモノアゾ金属化合物を有効成分とする荷電制御剤及び荷電増強剤、並びに本発明のモノアゾ金属化合物からなる組成物を有効成分とする荷電制御剤及び荷電増強剤は、樹脂に対する分散性が良好で、帯電性の制御又は安定化或は帯電量の制御又は増強等の特性に優れ、耐環境性、保存安定性、及び耐久性に優れ、トナーに用いられた場合のトナーの定着性やオフセット特性に悪影響を及ぼさない。

【0085】本発明の静電荷像現像用トナーでは、本発明の荷電制御剤を含有する点において、帯電特性、耐環境性、保存安定性、及び耐久性に優れ、定着性やオフセット特性が良好で、良質のトナー画像を形成し得ると共に、製品としての品質が安定した信頼性の高いトナーが得られる。

【0086】本発明の静電塗装用粉体塗料では、本発明の荷電増強剤を含有する点において、帯電特性、耐環境性、保存安定性、耐久性、及び塗着効率に優れ、良質の塗膜を形成し得ると共に、製品としての品質が安定した信頼性の高い粉体塗料が得られる。

【0087】

【実施例】次に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、勿論本発明はこれらに限定されるものではない。なお、以下の記述においては、「重量部」を「部」と略す。

実施例1

エチルセロソルブ620g及びエチレングリコール380gに硝酸クロム(III)110g(0.59mol)を加えたものを、80℃で1時間攪拌した。

【0088】これにモノアゾ化合物例(1)を415g(1.39mol)加え、125℃に昇温させて4時間攪拌した。

【0089】この反応溶液を3%塩酸水溶液4000mlに分散させ、60℃で1時間攪拌した後、濾過して濾取物を温水で洗浄し、乾燥させることにより、紫色粉末400gを得た。

【0090】この粉末についてFD-MS法による分子量の測定を行ったところ、図1に示すマスペクトル図が得られた（横軸はM/Z[質量/電荷]、縦軸はRelative Abundance[存在比]を示す。図2乃至図5においても同じ。）。

【0091】図1のマスペクトル図から、主生成物である本発明の3:2型金属化合物（モノアゾ金属化合物例(a)）[M/Z 993(M⁺)]と共に、2:1型金属化合物（{[モノアゾ化合物例(1)], (Cr)}⁺・H⁺）

[M/Z 643 (M⁺ - 2)] 及び未反応のモノアゾ化合物例(1) [M/Z 298 (M⁺)] が確認された。

【0092】なお、FD-MS法による分子量の測定は、次のように行った。後記実施例においても同様である。

【0093】試料をDMFに溶解又は分散させて質量分析計(JEOL社製 商品名:JMS-DX303HF)で測定し、試料の分子量を示すマスペクトル図を表わした。

-分析条件A:FD-MS法(電解脱離イオン化法)-
カーボンエミッタ使用

分解能:1500、35-2200M/Z

加速電圧:2.5kV

イオンマルチプライヤ:1.5-2.5kV

エミッタ電流:0-40mA

カソード電圧:5.0kV

実施例2

サリチル酸82g(0.6mol)を16%水酸化ナトリウム水溶液500gに溶解させ、60℃に昇温した後、これに13.4%塩化鉄(III)水溶液470gを徐々に加え、更に20分間攪拌して溶解させた。

【0094】得られた溶液を、モノアゾ化合物例(1)150g(0.5mol)を4%水酸化ナトリウム水溶液に溶解させた溶液に加え、100℃に昇温して2時間攪拌した後、更に37%塩化鉄(III)水溶液65.9gを加えて、1.5時間攪拌した。

【0095】この反応溶液を1.5%塩酸水溶液2500mlに分散させ、60℃で10分間攪拌した後、濾過して濾取物を熱水2000mlで洗浄し、乾燥させることにより、黒色粉末182gを得た。

【0096】この粉末についてFD-MS法による分子量の測定を行ったところ、図2に示すマスペクトル図が得られた。

【0097】図2のマスペクトル図から、主生成物である本発明の3:2型金属化合物(モノアゾ金属化合物例(d)) [M/Z 999 (M⁺ - 1)] と共に、少量の2:1型金属化合物([モノアゾ化合物例(1)]₂(Fe))⁺ [M/Z 647 (M⁺ - 2)] が確認された。

【0098】実施例3

サリチル酸82g(0.6mol)を16%水酸化ナトリウム水溶液500gに溶解させ、60℃に昇温した後、これに13.4%塩化鉄(III)水溶液470gを徐々に加え、更に20分間攪拌して溶解させた。

【0099】得られた溶液を、モノアゾ化合物例(1)150g(0.5mol)を4%水酸化ナトリウム水溶液に溶解させた溶液に加え、100℃に昇温して4時間攪拌した。

【0100】この反応溶液を1.5%塩酸水溶液2500mlに分散させ、60℃で10分間攪拌した後、濾過

して濾取物を熱水2000mlで洗浄し、乾燥させることにより、黒色粉末147gを得た。

【0101】この粉末についてFD-MS法による分子量の測定を行ったところ、図3に示すマスペクトル図が得られた。

【0102】図3のマスペクトル図から、本発明の3:2型金属化合物(モノアゾ金属化合物例(d)) [M/Z 999 (M⁺ - 1)] と2:1型金属化合物([モノアゾ化合物例(1)]₂(Fe))⁺ [M/Z 670 (M⁺ - 1)] がほぼ同量含まれていることが確認された。

【0103】実施例4

サリチル酸82g(0.6mol)を16%水酸化ナトリウム水溶液500gに溶解させ、60℃に昇温した後、これに13.4%塩化鉄(III)水溶液470gを徐々に加え、更に20分間攪拌して溶解させた。

【0104】得られた溶液を、モノアゾ化合物例(11)209g(0.5mol)を4%水酸化ナトリウム水溶液に溶解させた溶液に加え、100℃に昇温して2時間攪拌した。

【0105】この反応溶液を1.5%塩酸水溶液2500mlに分散させ、60℃で10分間攪拌した後、濾過して濾取物を熱水2000mlで洗浄し、乾燥させることにより、黒色粉末176gを得た。

【0106】この粉末についてFD-MS法による分子量の測定を行ったところ、図4に示すマスペクトル図が得られた。

【0107】図4のマスペクトル図から、主生成物である本発明の3:2型金属化合物(モノアゾ金属化合物例(e)) [M/Z 1359 (M⁺)] が確認された。

【0108】実施例5

モノアゾ化合物例(1)228g(0.76mol)、エチルセロソルブ340g及びエチレングリコール220gに対し、蟻酸クロム(III)76.0g(0.41mol)及び尿素24gの混合液を加えたものを、130℃で3時間攪拌した。

【0109】この反応液を熱時濾過し、その濾液を、35%塩酸30g及び水2000mlからなる水溶液に分散させ、50乃至60℃で約30分間攪拌した後、濾過して濾取物を水洗し、乾燥させることにより、黒紫色粉末220gを得た。

【0110】得られた粉末81gを、メタノールを用いてソックスレー抽出器で洗浄した後、乾燥させることにより、71gの黒褐色粉末が得られた。

【0111】この粉末についてFD-MS法による分子量の測定を行ったところ、図5に示すマスペクトル図が得られた。

【0112】図5のマスペクトル図から、主生成物である本発明の6:4型金属化合物(モノアゾ金属化合物例(q)) [M/Z 1987 (M⁺)] と共に、ごく少

量の本発明の3:2型金属化合物(モノアゾ金属化合物例(a)) $[M/Z \ 993 (M^+)]$ 及び2:1型金属化合物($\{[モノアゾ化合物例(1)]_2 (Cr)\} \cdot H^+$) $[M/Z \ 644 (M^+ - 1)]$ が確認された。

— 静電荷像現像用トナー —

* 【0113】実施例A

スチレン—アクリル共重合樹脂〔三洋化成社製 商品名：ハイマーSMB600〕……100部

低重合ポリプロピレン〔三洋化成社製 商品名：ビスコール550P〕……3部

カーボンブラック〔三菱化成社製 商品名：MA-100〕……6部

荷電制御剤〔実施例1で得られた組成物〕1部

上記配合物を高速ミキサーで均一にブレキシシングした後、加熱ロールで溶融・混練し、冷却後、振動ミルで粗粉碎した。

【0114】得られた粗砕物を分級機付のエアージェットミルを用いて微粉碎することにより、粒径10乃至20 μm の負電帯性トナーを得た。

【0115】得られたトナー5部に対し、鉄粉キャリアー(パウダーテック社製商品名：TEFV 200/300)95部を混合して現像剤を調製した。

【0116】得られた現像剤をよく攪拌し、ブローオフ帯電量測定装置(東芝ケミカル社製商品名：TB-200)を用いてブローオフ法により帯電量を測定したところ、本現像剤の初期ブローオフ荷電量は $-29.7 \mu C/g$ であった。また、この現像剤の低温低湿及び高温高湿での各初期ブローオフ荷電量は、それぞれ $-29.0 \mu C/g$ 及び $-28.8 \mu C/g$ と、非常に安定であり、保存安定性も良好であった。

※ 【0119】実施例C

ポリエステル樹脂〔日本合成化学社製 商品名：HP-301〕……100部

低重合ポリプロピレン〔三洋化成社製 商品名：ビスコール550P〕……2部

カーボンブラック〔三菱化成社製 商品名：MA-100〕……6部

荷電制御剤〔実施例5で得られた組成物〕1部

上記配合物を実施例Aと同様に処理して負電帯性トナーを調製し、現像剤を得た。

【0120】また、この現像剤を用いて繰返し実写したところ、帯電安定性及び持続性が良好で、画像の濃度低下やカブリ等のない良質な画像が得られた。オフセット現象も全く観察されなかつた。

【0121】比較例1

実施例Aで用いた荷電制御剤を下記構造のクロム錯化合物(特開昭59-29254号記載のモノアゾ化合物と★40

*次に、含有する荷電制御剤の主成分が本発明のモノアゾ金属化合物である(と共に本発明の組成物である)静電荷像現像用トナーについて、実施例A乃至Cを挙げて説明する。

※【0117】また、この現像剤を用いて市販の複写機により繰返し実写したところ、帯電安定性及び持続性が良好で、オフセット現象も認められず、画像の濃度低下やカブリ等のない良質な画像が得られた。

【0118】実施例B


荷電制御剤として、実施例Aで用いたものを実施例2で得られた組成物に代え、実施例Aと同様にして本発明のトナー及び現像剤を調製して評価したところ、本現像剤の初期ブローオフ荷電量は $-21.3 \mu C/g$ であつた。

また、この現像剤の低温低湿及び高温高湿での各初期ブローオフ荷電量は、それぞれ $-21.5 \mu C/g$ 及び $-20.0 \mu C/g$ と、非常に安定であり、保存安定性も良好であつた。また、実施例Aの場合と同様に繰返し実写したところ、実施例Aと同様に帯電安定性及び持続性が良好で、オフセット現象も認められず、画像の濃度低下やカブリ等のない良質な画像が得られた。

★ t -ブチルサリチル酸のCr錯化合物)に代え、実施例Aと同様にしてトナー及び現像剤を調製し、実施例Aと同様に評価したところ、帯電量や帯電の安定性に問題があつた。また、この現像剤を用いて繰返し実写したところ、画像の飛び散り、乱れ、及びカブリなどが認められた。

【0122】

【化53】




比較例2

実施例Aで用いた荷電制御剤を下記構造の

-ブチルサリチル酸のMg錯化合物（特開昭62-163061号記載のもの）に代え、実施例Aと同様にしてトナー及び現像剤を調製して評価したところ、帯電量や帯電の安定性に問題があった。また、この現像剤を用いて繰り返し実写したところ、画像の飛び散り、乱れ、及びカブリなどが認められ、荷電制御剤として満足できるものではなかった。

【0123】

【化54】



— 静電塗装用粉体塗料 —

次に、含有する荷電増強剤の主成分が本発明のモノアゾ金属化合物である（と共に本発明の組成物である）静電塗装用粉体塗料について、実施例D乃至Gを挙げて説明する。

＊【0124】本発明の静電塗装用粉体塗料は、コロナチャージ方式、摩擦帯電方式、及びハイブリッド方式等の一般的な静電塗装法により粉体塗装することができるが、ここでは、摩擦帯電方式による静電塗装を中心に説明する。

【0125】表1に示されるように、粉体塗料用樹脂97乃至98部、実施例1、3、4及び5により得られた荷電増強剤としての組成物2乃至3部、及び着色剤0乃至5部を、ボールミルで均一に予備混合してプレミックスを調製した後、熱ロールを用いて熔融混練し、冷却後、粗粉碎及び微粉碎を行い、20乃至250μmの粒径範囲の静電塗装用粉体塗料を得た。

【0126】得られた静電塗装用粉体塗料を用いて、ノードソン社製の摩擦帯電方式静電粉体塗装機（商品名：トリボマチック）により、鋼板にトリボチャージ方式による塗装試験を行なったところ、96%以上の塗着効率で、塗膜欠陥がなく塗装外観の良好な塗装物を得ることができた。

【0127】

【表1】

＊

実施例	粉体塗料組成	粉体塗料の帯電性	塗着効率（％）
D	アクリル系樹脂 97 部 実施例1で得られた荷電増強剤 3 部	負帯電性	99
E	アクリル系樹脂 98 部 実施例4で得られた荷電増強剤 2 部	負帯電性	98
F	ポリエステル系樹脂 97 部 実施例5で得られた荷電増強剤 3 部	負帯電性	98
G	アクリル系樹脂 98 部 実施例3で得られた荷電増強剤 2 部	負帯電性	96

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られた組成物のFD-MSスペクトル図である。

【図2】実施例2で得られた組成物のFD-MSスペクトル図である。


【図3】実施例3で得られた組成物のFD-MSスペ

クトル図である。


【図4】実施例4で得られた組成物のFD-MSスペクトル図である。

【図5】実施例5で得られた組成物のFD-MSスペクトル図である。


【図1】




【図2】




【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 鶴原 徹
寝屋川市讃良東町8番1号 オリエント化
学工業株式会社研究所内

(72)発明者 安松 雅司
寝屋川市讃良東町8番1号 オリエント化
学工業株式会社研究所内

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.